

Siloxane RSE

Revêtement semi-épais de façade siloxane (enduit de finition taloché)



Description : Enduit de Parement siloxane microporeux. Hydrofuge. Pauvre en tension.

Utilisation : S'utilise pour le revêtement de supports en béton, chaux et ciment de la catégorie CSII, CSIII et CSIV ainsi que sur les supports d'armement minéraux ou talochés pour la rénovation de façades ou servant d'isolation thermique. Tous les supports doivent être secs, adhérents, propres et exempts d'éléments non adhérents.

Consommation :

grain K 1,5 mm :	env. 2,7 kg/m ² - R2 env. 3,0 kg/m ² .
grain K2 mm :	env. 3,0 kg/m ² - R3 env ; 3,8 kg/m ² .
grain K3 mm:	env. 3,8 kg/m ² - MP env ; 2,0 – 4,0 kg/m ² .

Caractéristiques techniques :

Classe: enduit d'extérieur selon EN 15824 avec liant siloxane organique.

Densité : env. 1,8 kg/dm³.

Résistance : >= 0,3 MPas selon EN 1542.

Perméabilité : Classe V1 (haut) selon EN ISO 7783-2.

Absorption : Classe W3 (bas) selon EN 1062-3.

Application : Mélanger le produit à faible vitesse avant utilisation. En cas de besoin, ajouter un peu d'eau jusqu'à obtention de la consistance voulue. Appliquer l'enduit à l'aide d'une taloche en inox souple ou à l'aide d'une machine à projeter réglée sur grain et structurer avec une taloche plastique. En cas d'utilisation sur des supports en bois ou en polystyrène, le rendu est plus grossier. Nettoyer les instruments à l'eau après utilisation. Pour éviter toutes bavures ou défauts de surface, toujours travailler l'enduit humide et avec une certaine régularité si la surface à couvrir est grande. Toujours appliquer des enduits ayant le même numéro de lot ou la même date de fabrication pour des surfaces adjacentes. Si vous souhaitez utiliser plusieurs lots de fabrication, veillez à les mélanger avant application. Protéger les surfaces avoisinantes. Les éventuelles projections sur ces surfaces sont à éliminer immédiatement à l'aide d'un grand volume d'eau. Ne pas appliquer lorsque les températures sont inférieures à +5°C ni sous la lumière directe du soleil, dans des endroits sujets aux courants d'air ou en cas de prévision de gel.

Siloxane RSE

Revêtement semi-épais de façade siloxane (enduit de finition taloché)

Mise en œuvre : En règle générale, une seule couche suffit. Possibilité de recouvrir l'enduit après séchage avec une peinture pour façade. Application sur supports sains, propre et sec, conforme au DTU 59-1. Fixateur (uni-quartz grund) selon supports particuliers : Nous consulter.

Livraison : Seau de 25kg (24 seaux / palette).

Stockage : A conserver couvercle fermé, au sec et hors gel.

Conseils d'utilisation :

Protéger les yeux et la peau.
Consulter la fiche des données de sécurité.

Aspect : Aspect granuleux (K), rainé (R) ou modelé (MP).

Couleur : Blanc ou teinté à l'aide de pigments inorganiques.

Conseils techniques :

Les données de cette fiche ne constituent que des informations générales.
N'hésitez pas à contacter nos services techniques pour toutes questions lors de l'application.

Options : AF Traitement algicide et fongicide.

Toutes les données de cette notice reposent sur notre expérience, nos tests et nos essais. Les valeurs sont données à titre indicatif et peuvent varier en fonction de la façon dont nos produits sont utilisés. Il convient de respecter scrupuleusement les normes en vigueur ainsi que les normes propres au bâtiment. Cette notice annule et remplace les éditions précédentes. Sous réserve de modifications éventuelles. Données actuelles consultables sur notre site internet. En cas de litige, seules sont valables nos conditions générales de vente.