



Colortone incolore

Fiche technique 10/2018 1/2



Lasure incolore minérale mate à double liant pour BETON

Conforme aux normes FDT 30808 Famille 1 Classe 1b1 et DIN 18363 2.4.1.

Parts Organiques < 5 %. Liants : Sol de silice et silicate de potassium sans aucunes parts organique

1. Utilisation/Destination

LASURE INCOLORE BETON MAT

Extérieures ou Intérieures.

Supports admissibles : tous types de bétons neufs ou anciens et suffisamment absorbants

-Prêt à l'emploi

1.1 Caractéristiques

Lasure incolore prête à l'emploi, composée de deux liants minéraux à base de quartz (silicate de potassium et sol de silice).

Retarde significativement la carbonatation des bétons.

-**Fonction de fixateur** de fond sur les bétons

-**Fonction de protection** hydrofuge les bétons

Le COLORTONE Incolore permet de minéraliser et de garder un PH élevé en rénovation des bétons ancien. Ne forme pas de film et permet une liaison/silicification optimale de nos lasures avec le substrat minéral (effet minéralisant).

Utilisé comme primaire/fixateur, le COLORTONE homogénéise l'absorption, évite les embus et assure une consolidation des fonds avant d'être impérativement recouverte par une deuxième couche De COLORTONE BETON Incolore

- Protège les bétons contre la carbonatation (PH11)
- Non filmogène ; aucun écaillage possible
- Ne modifie pas la microporosité des matériaux
- Ne contient aucun solvant
- Non inflammable Classe A2-s1-d0 selon EN 13501-1
Ou (M0 sur support M0)
- Ne forme pas de film sur le support
- Aucun COV ne rentre dans la fabrication ou la préparation.
Taux de COV naturel : 0 gr / litre.
- Ne modifie pas la microporosité du support sur lequel elle est appliquée et favorise l'évacuation de l'humidité complète contenue dans les maçonneries
- Très alcaline, elle empêche naturellement le développement des micro-organismes (PH 11)
- Classement A+ aucune émission de COV
- Minéralisant et consolidant des bétons anciens
- Hydrofugation longue durée

Données techniques * :

Paramètres	Valeurs	Conformité et normes
Densité a 20°	1,09 kg/litre	NF EN ISO 2811-1
PH a 20°	11	Données technique usine
Viscosité dynamique à 20°	500 mPas	Données technique usine
valeur W 24 (perméabilité à l'eau)	≥ 1,00 kg / (m ² h ^{1/2})	Selon NF EN 1062-3
Perméabilité à la vapeur d'eau	valeur Sd (H ₂ O < 0,01 m (d'air)	Selon NF EN 1062-1
Classement au feu	A2 ou M0 incombustible	EN 13501-1.DIN 4102
Classification COV	0 gr / litre	Chem-COV FarbV,cat A/a

Colortone incolore (lasure béton incolore)

2. Processus de mise en œuvre

2.1 Reconnaissance des supports :

Compatible avec tous les supports béton

- Bétons brut de décoffrage
- Bétons préfabriqués et matricé
- Bétons avec granulats apparents courant
- Bétons auto-plaçant
- Bétons légers et lourds
- Bétons décoratifs
- Béton lavé
- Béton désactivé

2.2 Préparation des fonds avant lasure:

Les supports doivent être impérativement parfaitement propre et esthétique uniforme

La lasure incolore n'a aucun pouvoir opacifiant.

En cas de doute, merci de prendre contact avec nos services techniques. Ne pas appliquer sur : bois, matières plastiques et métalliques.

Éliminer les huiles de décoffrages avec le nettoyant béton de BEECK, éliminer les efflorescences et les cryptogames au préalable. Application d'un algide curatif et préventif BEECK si nécessaire. Lavage haute pression pour éliminer toutes traces de résidus et poussières : les supports devront être sains, propres et secs.

↳ Sur les fonds absorbants application de notre fixateur double liant : **COLORTONE INCOLORE**

↳ Sur les fonds peints avec d'anciennes peintures, il est préférable de procéder au décapage, ponçage, micro-sablage et lavage HP (pression à contrôler) pour retrouver l'aspect originel de la façade et des matériaux béton d'origine.

2.3 Utilisation du COLORTONE INCOLORE :

Utilisé comme fixateur/primaire il s'applique en général au rouleau ou à la brosse et en une couche. Sur des supports très absorbant, diluer le diluant avec deux volumes d'eau et faire plusieurs passes.

Utilisé comme lasure incolore :

Le produit est prêt à l'emploi lorsqu'on l'utilise Sur des supports très absorbant : En générale faire une 1^{ère} couche de Colortone incolore très dilué : 1 vol de lasure pour 2 vol d'eau La 2^{ème} couche doit être appliquée pure

2.4 Consommation :

Sur support lisse : 0.05 l / m² par couche en impression
La consommation dépend de l'état du support (structure, porosité) de la dilution et de la technique d'application. Procéder à des essais pour déterminer exactement

2.5 Limite climatique :

Ne pas appliquer lorsque la température est < à 5°. Hydrométrie maximale : 80%. Ne pas appliquer sur des façades chaudes ou en plein soleil. Ne pas appliquer par vent fort. Protéger les surfaces peintes des intempéries pendant au moins 24h. Durée de séchage : 12 h par couche

2.6 Précaution avant l'application

Mélanger / brasser avec un outil adapté le produit. Vérifier que les lots de fabrication des mises à la teinte sont identiques. Dans le cas contraire, vérifier s'il y a un écart de teinte important entre les lots avant l'application, et les mélanger ensembles.

Protéger impérativement toutes les parties qui ne sont pas a lasuré : surtout les verres, vitres, supports non concernés par la lasure, les sols, les joints, les céramiques, l' aluminium...Le produit est ALCALIN

Fournir des équipements de protections individuels (Lunettes, gants). Se protéger la peau. Se protéger les yeux

3. Sécurité

Conserver hors de la portée des enfants.
Eviter le contact avec la peau et les yeux
Un contact répété peut amener des réactions allergiques chez certains sujets très sensibles
Nettoyage des outils et des vêtements sales avec de l'eau le plus rapidement possible.
Le **LASURO DIL** est classée comme matière non dangereuse au sens de la directive de l'UE ; ordonnance GefstoffV

4. Stockage

Les pots non ouverts peuvent être stockés à l'abri du gel et de la chaleur pendant 12 mois.

5. Conditionnement /Élimination

Seau plastique de 5 litres et de 10 litres
Élimination et recyclage des emballages vides
Code de déchet : EAKV : 080112

Mise à jour : Octobre 2018