

# BLOK FIX

# 0633.

## Fixateur incolore isolant en phase aqueuse intérieur et extérieur

AFNOR NF T 36-005 famille I, classe 7b2

13/07/17 LRC/ib

### Définition et Destination

Fixateur et isolant inodore non-opacifiant et à fort pouvoir bloquant. Permet de bloquer efficacement les tâches de nicotine, saleté, café, suie, fumée, salpêtres, anciennes tâches d'humidités, tanins, marqueurs ou feutres, tags ; avant d'appliquer les peintures de finitions.

Adapté aux travaux de remise en peinture extérieur et intérieur (après incendie par exemple)

À utiliser avant les finitions : Peintures en phases aqueuse, peintures alkydes, peintures minérales  
 Il peut être appliqué sur tous types d'enduit de surfacage intérieur, les enduits à base de ciment, le placo-plâtre, les briques et autres matériaux minéraux.

### Caractéristiques techniques

Couleur	: laiteux transparent
Nature du liant	: acrylique à dispersion aqueuse
Aspect du film après imprégnation	: transparent semi-brillant
Densité	: 1.04 kg/l (± 0.02)
Rendement	: 15 à 20 m <sup>2</sup> /l pour une couche, en fonction de l'absorption du support.
Stockage avant ouverture	: 12 mois en conditionnement intact.

**NB:** Les données sont relevées à la température de 20°C.

Le produit est conforme à la Directive **2004/42/CE-IIA(g)** contenu maximum de COV: 30 g/l (2010).

### Mise en œuvre

#### **Préparation du support** :

Grattage complet des anciennes peintures écaillées

Brosser et laver les tâches de graisse et de saleté des surfaces à peindre

Éliminer toutes les parties pulvérulentes et les traces de poussières par aspiration.

Lorsque le support sera sain propre et sec, conforme au DTU 59-1

Préconisation, laver la zone avec du savon et de l'eau avant l'application pour enlever les tâches de saleté ou de graisse.

En présence de moisissures, effectuer un traitement curatif avec DECISO code 0610, laver le mur et, une fois parfaitement sec, appliquer le préventif RENOVO code 0600 avant la mise en œuvre des enduits de réfection. Reprise des irrégularités, trous et fissures avec un produit de ratissage ou rebouchage adapté et attendre jusqu'au séchage complet.

**Intérieur** : sur une surface sèche appliquer une couche de BLOK FIX (cod. 0633) dilué avec 20% d'eau, attendre 4 à 5 heures appliquer deux couches de peinture de type acrylique (voir XMACCHIA procédé IMPA complet en intérieur sur des surfaces souillées).

**Extérieur** : sur une surface sèche appliquer une couche de BLOK FIX (cod. 0633) dilué avec 20% d'eau, attendre 4 à 5 heures appliquer ensuite les systèmes convenues, en phase aqueuses, alkydes ou minérales adaptables avec leurs sous couches utiles.

## BLOK FIX

**0633.**

### Fixateur incolore isolant en phase aqueuse intérieur et extérieur

AFNOR NF T 36-005 famille I, classe 7b2

13/07/17 LRC/ib

Recouvrable	:	4 à 5 Heures. Doit être recouvert.
Préparation du produit	:	Mélanger jusqu'à couleur et consistance uniformes.
Matériel d'application	:	Pinceau - Rouleau
Dilution en poids / en volume	:	20% d'eau

**INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES:**

Ne pas appliquer avec plus de 75% d'humidité relative.

La température du support et de l'environnement doivent être entre + 5 et 35°C.

**ATTENTION :** Conserver le produit en magasin à température entre + 5 et 35°C.  
Le produit craint le gel.

Les informations contenues dans cette fiche technique sont le résultat de nos meilleures expériences et connaissances techniques; en tous cas elles n'exemptent pas les utilisateurs d'effectuer des essais et des vérifications préventives pour déterminer la meilleure méthode d'emploi.

Pour de plus amples informations techniques sur des spécifiques cycles d'application ou sur des applications spéciales nous vous prions de consulter notre ASSISTANCE TECHNIQUE.