

# FONDOPAC EXTRA

# 1002.

## Primaire pour bois ponçable extérieur et intérieur

18/04/18 LRC/nz

### Description et secteurs d'emploi

FONDOPAC EXTRA est un primaire de fond garnissant alkyde en phase solvant mono-composant facile à poncer, approprié à la préparation du bois avant l'application de la finition type laque alkyde ou acrylique. Associés à nos finitions AIRES, BLASTER, VORTEX.

Doit impérativement être recouvert d'une finition.

Il peut être appliqué sur tout type de supports, Bois, MDF, Isorel, etc. en extérieur et intérieur.

Bloque les remontées de tanin du bois dans le film de peinture, il permet de garnir les veinages du bois et corriger les petites, moyennes imperfections d'un bois détérioré.

### Caractéristiques techniques

Couleur	: Blanc
Nature du liant	: Résines alkydes solvant
Aspect du film sec	: Mat
Poids spécifique	: 1.71 kg/l ( $\pm$ 0.02)
Viscosité	: 50 ÷ 60" Coupe ISO-DIN 8
Rendement indicatif	: 5 ÷ 6 m <sup>2</sup> /l avec deux couches.
Stabilité de stockage	: 24 mois en conditionnement intact.

Le rendement est calculé de l'épaisseur conseillée sur des surfaces plates et régulières.

**NB:** Les données sont relevées à la température de 20°C.

Le produit est conforme à la Directive **2004/42/CE-IIA(d)** contenu maximum de COV: 300 g/l (2010)

### Modalité d'application

#### **Préparation du support**

La surface à traiter doit être propre, sans huile ni graisse. (Conforme au DTU 59-1)

- **Bois nus** : Eliminer les fibres détachées et les imperfections du bois par un léger ponçage suivi d'un dépoussiérage. Puis appliquer **FONDOPAC EXTRA**.
- **Bois en rénovation** : Eliminer par ponçage ou sablage l'ensemble des anciennes peintures ou fibres de bois non adhérent, suivi d'un dépoussiérage. Puis appliquer **FONDOPAC EXTRA**, conseillé en deux couches.

Une fois sec le recouvrir avec la finition définie.

Préparation du produit : Mélanger jusqu'à consistance uniforme.

Méthode pour l'application : Pinceau - rouleau

Dilution : Max. 5% avec ACQUARAGIA, White Spirit

**FONDOPAC EXTRA****1002.****Primaire pour bois ponçable extérieur et intérieur**

18/04/18 LRC/nz

Épaisseurs conseillées	:	60 ÷ 70 $\mu$ m secs réalisables avec deux couches.	
Séchage à l'air (20°C)	:	Hors poussière	: 30 minutes
	:	Au toucher	: 2 heures
Ponçable	:	après 18 ÷ 24 heures	
Nettoyage des outils	:	White Spirit ou ACQUARAGIA, après usage	

**NOTA:** Une humidité relative de l'environnement élevée et des épaisseurs excessives peuvent retarder le durcissement du film appliqué.

Les informations contenues dans cette fiche technique sont le résultat de nos meilleures expériences et connaissances techniques; en tous cas elles n'exemptent pas les utilisateurs d'effectuer des essais et des vérifications préventives pour déterminer l'aptitude à l'utilisation.

Pour de plus amples informations techniques sur des spécifiques cycles d'application ou sur des applications spéciales nous vous prions de consulter notre ASSISTANCE TECHNIQUE.

