


Fixatif MBA (fixatif MBA)



BEECK ASF[®]
Formulation active au silicate

Fiche technique 01/2021 (page1/2)

Fixateur et diluant concentré, à base de silicate de potassium
Conforme aux normes FDT 30808 Famille 1 Classe 1b1 et DIN 18363 2.4.1.
Parts Organiques < 5 %.

une finition lasure ou peinture.

1. Utilisation/Destination

Fixateur, impression, et diluant minérale sur façades extérieures ou intérieures. Formule concentrée.
Supports admissibles : Tous supports minéraux bruts de façon générale et permet de fixer les supports qui sont farinants .Dilution en fonction de l'absorption des supports : de 1 à 3 volumes d'eau.

1.1 Caractéristiques

Fixatif concentré composée d'un liant minéral à base de quartz (silicate de potassium).
Le fixatif MBA permet à nos peintures avec lesquels il est dilué de conserver nos labels : **formulation active BEECK**. Cela permet une silicification optimale de nos peintures et lasures avec le substrat minéral (effet minéralisant).
Ne forme pas de film sur le support.
Homogénéise l'absorption et évite les embus.
La liaison physique entre les supports et le fixateur MBA assure une minéralisation et une consolidation des fonds avant d'être impérativement recouverts par

- Ne contient aucun solvant
- Non inflammable ClasseA2-s1-d0 selon EN 13501-1 Ou (M0 sur support M0)
- Ne forme pas de film sur le support
- Aucun COV ne rentre dans la fabrication ou la préparation. Taux de COV naturel : 2gr / litre. COV decopaint, cat.A/c
- Ne modifie pas la microporosité du support sur lequel elle est appliquée et favorise l'évacuation de l'humidité complète contenue dans les maçonneries
- Très alcaline, elle empêche naturellement le développement des micro-organismes
- Grande luminosité des teintes très mate
- Classement A+ très faible émission de COV

Données techniques * :

Paramètres	Valeurs	Conformité et normes
Densité a 20°	1,16 kg/litre	NF EN ISO 2811-1
PH a 20°	11	Données technique usine
Viscosité dynamique à 20°	500 mPas	Données technique usine
valeur W 24 (perméabilité à l'eau)	≥ 1,00 kg / (m ² h ^{1/2})	Selon NF EN 1062-3
Perméabilité à la vapeur d'eau	valeur Sd (H ₂ O < 0,01 m (d'air)	Selon NF EN 1062-1
Classement au feu	A2 ou MO incombustible	EN 13501-1.DIN 4102
Classification COV	2 gr / litre	COV-Decopaint,cat A/a

Fixatif MBA (fixatif MBA)

2. Processus de mise en œuvre

2.1 Reconnaissance des supports :

Compatible avec tous les supports à base de liants hydrauliques conforme à la norme NF P 15-201 (DTU 26-1) et pierres, briques; béton préfabriqué ou banché de granulats courants ou légers d'aspect soigné conforme aux normes: NF P 18-210 (DTU 23-1) et NF P 10-210 (DTU 22.1) Pour les supports anciens (idem supports neufs), se conformer à la norme NF P 74-201 (DTU 59-1). Les supports seront sains, propres et secs.

2.2 Préparation des fonds à peindre :

En cas de doute, merci de prendre contact avec nos services techniques. Ne pas appliquer sur : bois, matières plastiques et métalliques.

Éliminer les efflorescences et les cryptogames au préalable. Application d'un algide curatif et préventif BEECK si nécessaire.

↳ Sur les fonds absorbants application de notre impression régulatrice et fixante : **Fixatif MBA dilué avec 1 à 3 volumes d'eau.**

↳ Sur les fonds peints avec d'anciennes peintures, il est préférable de procéder au décapage pour avoir la plus favorable des perméabilités. Il est possible d'utiliser directement sur les fonds peints notre **fixateur DL minéral** s'ils sont encore bien adhérents aux supports au préalable de la mise en œuvre des sous-couches :

➤ **Accro-cristal fin ou gros** (sous-couche silicate a gros ou a grain fin) contenant des charges minérales naturelles pour un meilleur masquage des fissures et des imperfections de surface existantes et à venir.

➤ **Accro-quartz** (sous-couche minérale à base de quartz et de fibres)

2.3 Application du fixatif MBA concentré

Utilisé comme fixateur il s'applique en général au rouleau ou à la brosse et en une ou deux couches.

Utilisé comme diluant des lasures et des peintures, se reporter aux fiches techniques des produits concernés

Dilution à prévoir avec de l'eau pour le Fixatif MBA en fonction du pouvoir de pénétration souhaité.

Maximum 3 volumes d'eau pour 1 volume de fixatif MBA.

2.4 Consommation :

Sur support lisse : 0.05 l / m² par couche en impression
La consommation dépend de l'état du support (structure, porosité) de la dilution retenue avec de l'eau, et de la technique d'application.

Procéder à des essais pour déterminer exactement
NOTA : Le fixatif MBA est concentré en silicate ; il convient de le diluer avec 1 volume d'eau minimum si on l'utilise en dilution des lasures (Colortone béton, Lasuro pierre et Colortone enduit, Colortone brique)

2.5 Limite climatique :

Ne pas appliquer lorsque la température est < à 5°.
Hydrométrie maximale : 80%. Ne pas appliquer sur des façades chaudes ou en plein soleil. Ne pas appliquer par vent fort. Protéger les surfaces peintes des intempéries pendant au moins 24h. Durée de séchage : 12 h par couche

2.6 Précaution avant l'application

Mélanger / brasser avec un outil adapté le produit. Vérifier que les lots de fabrication des mises à la teinte sont identiques. Dans le cas contraire, vérifier s'il y a un écart de teinte important entre les lots avant l'application, et les mélanger ensembles.

Protéger impérativement toutes les parties qui ne sont pas à peindre : Verre, vitre, pierre, sols, joints, céramique, aluminium...Le produit est ALCALIN

Fournir des équipements de protections individuels (Lunettes, gants). Se protéger la peau. Se protéger les yeux

3. Sécurité

Conserver hors de la portée des enfants.

Éviter le contact avec la peau et les yeux

Un contact répété peut amener des réactions allergiques chez certains sujets très sensibles

Nettoyage des outils et des vêtements sales avec de l'eau le plus rapidement possible.

Le Fixatif MBA est classée comme matière non dangereuse au sens de la directive de l'UE ; ordonnance GefstoffV

4. Stockage

Les pots non ouverts peuvent être stockés à l'abri du gel et de la chaleur pendant 12 mois.

5. Conditionnement /Élimination

Seau plastique de 5 litres et de 10 litres

Élimination et recyclage des emballages vides

Code de déchet : EAKV : 080112

Mise à jour : Janvier 2021